



# Ultracoat Easy

**Jednoskładnikowy lakier akrylowo-poliuretanowy w dyspersji wodnej, o wysokim stopniu odporności na zużycie i ścieranie, przeznaczony do lakierowania podłóg drewnianych. Zalecany jest do podłóg o normalnym natężeniu ruchu pieszego**



## ZAKRES STOSOWANIA

Wykończenie podłóg drewnianych o normalnym stopniu ochrony i dobrej odporności na ścieranie i zużycie w obiektach mieszkalnych.

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

**Ultracoat Easy** jest jednoskładnikowym lakierem na bazie wody, zawierającym mieszankę samoutwardzalnych żywic akrylowo-poliuretanowych. Główną zaletą **Ultracoat Easy** jest jego doskonała odporność na ścieranie i na otarcia z podeszw obuwia. Charakteryzuje się ponadto wysoką przezroczystością oraz doskonałą zdolnością krycia. Lakier jest dostępny w wersji matowej 10, półmatowej 30 oraz z półpołyskiem 60.

## ZALECENIA

- **Ultracoat Easy** należy aplikować, przechowywać i transportować w temperaturze pomiędzy +10°C a +23°C.
- Nie stosować na powierzchniach zewnętrznych.
- Nie stosować jako warstwy ostatecznej do wykańczania drewnianych podłóg narażonych na maksymalnie natężony ruch pieszego (ciągi komunikacyjne w biurach, centrach handlowych, lotniskach, etc.).
- Stosować czyste pojemniki i narzędzia do pracy z lakierem.
- W przypadku drewna bogatego w ekstrakty (np. taniny) zaleca się sprawdzenie kompatybilności lub nałożenie najpierw warstwy jednoskładnikowego lakieru podkładowego **Ultracoat Universal Base**.

- Przed lakierowaniem parkietów poddanych renowacji należy wpięrcw usunąć wszelkie pozostałości po poprzednich powłokach lakierniczych i ochronnych, aby uzyskać jednolitą i gładką powierzchnię.
- Chronić lakierowaną powierzchnię przed bezpośrednim działaniem słońca oraz przeciągami przez pierwsze 3 godziny od momentu aplikacji.
- Nie umieszczac resztek produktu z powrotem w oryginalnym opakowaniu.
- Otwarty pojemnik należy możliwie najszybciej zużyć. W przypadku wysokiej temperatury zaleca się rozcieńczenie z 10% wody lub z preparatem **Ultracoat EL**.
- Chronić przed mrozem. Transport powinien odbywać się w temperatury kontrolowanej.

## WYTYCZNE STOSOWANIA

### Przygotowanie produktu

Lakier **Ultracoat Easy** jest gotowy do użycia. Przed zastosowaniem wymieszać go, potrząsając energicznie i długo zamkniętym opakowaniem, następnie umieścić korek filtrujący i wlać stosowną ilość do wcześniej przygotowanego naczynia i odstawić na 5-10 minut, a następnie przystąpić do aplikacji lakieru. Przed zamknięciem pojemnika należy zdjąć korek filtrujący i umyć go dokładnie czystą wodą.

### Aplikacja produktu

Zeszlifować wstępnie podłogę drewnianą średnio-grubym papierem ściernym (np. siatką ścierną **Ultracoat SR 180/220**), a następnie odkurzyć ją z pyłu.

| DANE TECHNICZNE                                                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU                                                              |                                                                                          |
| Postać:                                                                           | ciecz                                                                                    |
| Kolor:                                                                            | mleczny biały                                                                            |
| Gęstość objętościowa:                                                             | 1,045 g/cm <sup>3</sup> (10) - 1,040 g/cm <sup>3</sup> (30) 1,038 g/cm <sup>3</sup> (60) |
| PARAMETRY UŻYTKOWE (w temperaturze +23°C i wilgotności względnej 50%)             |                                                                                          |
| Pyłosuchość:                                                                      | po 20 minutach                                                                           |
| Suchość dotykowa:                                                                 | po 35-40 minutach                                                                        |
| Maksymalne dopuszczalne proporcje rozcieńczania (Dyrektywa 2004/42/WE):           | 10% czystą wodą lub z <b>Ultracoat EL</b>                                                |
| Przeszlifowanie:                                                                  | po 3 godzinach                                                                           |
| Nanoszenie następnej warstwy bez szlifowania:                                     | po 2 godzinach, ale w ciągu 5 godzin                                                     |
| Pełne obciążenie:                                                                 | po 36-48 godzinach                                                                       |
| Pełne obciążenie:                                                                 |                                                                                          |
| Przyleganie (test cross-cut):                                                     | 100%                                                                                     |
| Odporność na ścieranie (test Tabera- 1000 obr., obciążenie 1000g, ścieracz CS10): | 50 mg                                                                                    |
| Współczynnik połysku:                                                             | Matowy 10 - półmatowy 30 - półpołyskowy 60                                               |

Zaszpachlować ewentualne szczeliny i nierówności przy pomocy **Ultracoat Aqua Plus** lub **Ultracoat Binder** zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi w ich kartach technicznych. Po ponownym zeszlifowaniu przeszpachlowanej powierzchni (jak wyżej), należy ją bardzo dokładnie odkurzyć z powstałego pyłu. Nanieść pierwszą jednolitą warstwę lakieru **Ultracoat Easy** lub lakieru podkładowego **Ultracoat Universal Base** przy pomocy wałka **Ultracoat Roller T10** lub zamiennika. Jeśli **Ultracoat Easy** jest stosowany jako pierwsza warstwa, po upływie 3 godzin należy przeszlifować podłogę siatką ścierną **Ultracoat SR 180/220** lub **Ultracoat Pad Stupper**. Jeśli zastosowano najpierw lakier podkładowy, należy kontynuować prace zgodnie z wytycznymi zawartymi w jego karcie technicznej. Następnie należy bardzo dokładnie odkurzyć pył i nałożyć kolejną warstwę **Ultracoat Easy**. Jeśli wymagany jest cykl trzech warstw, końcową warstwę należy nałożyć po upływie co najmniej 2

godzin, ale w ciągu maksymalnie 5 godzin, bez szlifowania. Jeśli ostateczna warstwa nakładana jest po upływie 5 godzin, powierzchnię należy ponownie przeszlifować przed nałożeniem finalnej warstwy

## CZYSZCZENIE

Narzędzia oraz pozostałości lakieru **Ultracoat Easy** można czyścić wodą, gdy produkt jest jeszcze świeży. Po związaniu, produkt można usunąć wyłącznie mechanicznie.

## ZUŻYCIE

80-100 ml/m<sup>2</sup> na pierwszą warstwę,  
50-70 ml/m<sup>2</sup> przy kolejnych warstwach.

## OPAKOWANIA

**Ultracoat Easy** jest dostępny w zestawach po dwa kanistry o pojemności 5 litrów każdy.

## PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu.

# Ultracoat Easy



## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

**Ultracoat Easy** nie jest uznawany za niebezpieczny zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Jednakże zalecane jest używanie rękawic i okularów ochronnych oraz zachowanie zwyczajowych środków ostrożności zalecanych podczas aplikacji produktów chemicznych. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania preparatu dostępnych jest w aktualnej karcie charakterystyki.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

## UWAGI

*Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przepisów krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.*

## NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej Karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI [www.mapei.pl](http://www.mapei.pl) oraz [www.mapei.com](http://www.mapei.com). WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

**Referencje dotyczące produktu  
są dostępne na życzenie oraz  
na stronach [www.mapei.com](http://www.mapei.com)  
i [www.mapei.pl](http://www.mapei.pl)**



ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE