

KLASY SORTOWANIA DESEK PODŁOGOWYCH DĘBOWYCH

Nazwa	Ogólny opis
Natural	Naturalna barwa i struktura, dowolny układ słoń, naturalne przebarwienia, dopuszczalne zdrowe, jasne, mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 10 mm, dopuszcza się czarne sęki szpilkowe, niedopuszczalny biel.
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Niedopuszczalny
Sęki (zdrowe, zrośnięte, zepsute)	Dopuszczalne zdrowe, jasne, mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 10 mm, do jednego na metr deski Dopuszczalne czarne sęki szpilkowe
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Niedopuszczalne przy deskach surowych Dopuszczalne występowanie drobnych pęknięć powierzchniowych o długości do 30 mm przy powierzchni szczotkowanej lub szlifowanej fabrycznie
Zakorki	Niedopuszczalne
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalny
Zdrowy twardeł	Dopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardeł, twardeł fałszywa itd.)	Dopuszczalne delikatne zmiany barwy
Zaprawione sęki	Niedopuszczalne przy litych deskach surowych, chyba że klient zaznaczył inaczej w zamówieniu Dopuszczalne w litych deskach wykończonych fabrycznie Dopuszczalne przy deska warstwowych, zarówno surowych jak i wykończonych fabrycznie
Ślady po przekładkach	Niedopuszczalne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalna
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Nazwa	Ogólny opis
Rustikal	Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, dopuszczalne zdrowe sęki do średnicy 35 mm, niedopuszczalny biel. W przypadku desek warstwowych dopuszczalne ubytki po sękach o średnicy do 10 mm.
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Niedopuszczalny
Sęki (zdrowe, zrośnięte, zepsute)	Dopuszczalne zdrowe sęki do średnicy 35 mm z pęknięciami, które mogą być zaszpachlowane w normalnej pracy parkieciarskiej
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Dopuszczalne występowanie drobnych pęknięć powierzchniowych o długości do 50 mm
Zakorki	Dopuszczalne małe do 35 mm
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalny
Zdrowy twardeł	Dopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardeł, twardeł fałszywa itd.)	Dopuszczalne mocne zmiany barwy
Zaprawione sęki	Niedopuszczalne przy litych deskach surowych, chyba że klient zaznaczył inaczej w zamówieniu Dopuszczalne w litych deskach wykończonych fabrycznie Dopuszczalne przy deska warstwowych, zarówno surowych jak i wykończonych fabrycznie
Ślady po przekładkach	Niedopuszczalne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalna
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Nazwa	Ogólny opis
Country	Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, dopuszczalne sęki do średnicy 65 mm, dopuszczalne sęki popękane, z ubytkami (ubytki i pęknięcia są fabrycznie szpachlowane), dopuszczalny rdzeń, niedopuszczalny biel.
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Niedopuszczalny
Sęki (zdrowe, zrosnięte, zepsute)	Dopuszczalne sęki do średnicy 65 mm, dopuszczalne sęki popękane, z ubytkami
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Dopuszczalne o długości do 50 mm
Zakorki	Dopuszczalne do 65 mm
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalny
Zdrowy twardziel	Dopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardzieli, twardziel fałszywa itd.)	Dopuszczalne mocne zmiany barwy
Zaprawione sęki	Dopuszczalne
Ślady po przekładkach	Dopuszczalne delikatne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalna
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Nazwa	Ogólny opis
Antique	Bardzo urozmaicona barwa i struktura drewna, mocne zabarwienia, sęki dopuszczalne bez ograniczeń, dopuszczalne sęki popękane, z ubytkami (ubytki i pęknięcia są fabrycznie szpachlowane), dopuszczalny rdzeń, niedopuszczalny biel.
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Niedopuszczalny
Sęki (zdrowe, zrośnięte, zepsute)	Sęki dopuszczalne bez ograniczeń, dopuszczalne sęki popękane, z ubytkami
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Dopuszczalne
Zakorki	Dopuszczalne
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalny
Zdrowy twardziel	Dopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardzieli, twardziel fałszywa itd.)	Dopuszczalne mocne zmiany barwy
Zaprawione sęki	Dopuszczalne
Ślady po przekładkach	Dopuszczalne delikatne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalna
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Nazwa	Ogólny opis
Country Polar	Elementy z białym oraz jasnymi przebarwieniami (mix klas Natural, Rustikal i Country).
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Dopuszczalny
Sęki (zdrowe, zrośnięte, zepsute)	Dopuszczalne sęki do średnicy 65 mm, dopuszczalne sęki popękane, z ubytkami
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Dopuszczalne o długości do 50 mm
Zakorki	Dopuszczalne do 65 mm
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalny
Zdrowy twardziel	Dopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardzieli, twardziel fałszywa itd.)	Dopuszczalna
Zaprawione sęki	Dopuszczalne
Ślady po przekładkach	Niedopuszczalne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalna
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Nazwa	Ogólny opis
Rustikal z chodnikami po owadach	Rustikal z charakterystycznymi chodnikami po owadach.
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Niedopuszczalny
Sęki (zdrowe, zrośnięte, zepsute)	Dopuszczalne zdrowe sęki do średnicy 35 mm z pęknięciami, które mogą być zaszpachlowane w normalnej pracy parkieciarskiej
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Dopuszczalne występowanie drobnych pęknięć powierzchniowych o długości do 50 mm
Zakorki	Dopuszczalne małe do 35mm
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalny
Zdrowy twardeł	Dopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardeł, twardeł fałszywa itd.)	Dopuszczalne mocne zmiany barwy
Zaprawione sęki	Niedopuszczalne przy litych deskach surowych, chyba że klient zaznaczył inaczej w zamówieniu Dopuszczalne w litych deskach wykończonych fabrycznie Dopuszczalne przy deska warstwowych, zarówno surowych jak i wykończonych fabrycznie
Ślady po przekładkach	Niedopuszczalne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Dopuszczalne otwory po owadach. Niedopuszczalne pozostałe rodzaje biodegradacji.
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Nazwa	Ogólny opis
Country z chodnikami po owadach	Country z charakterystycznymi chodnikami po owadach.
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Niedopuszczalny
Sęki (zdrowe, zrosnięte, zepsute)	Dopuszczalne sęki do średnicy 65 mm, dopuszczalne sęki popękane, z ubytkami
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Dopuszczalne o długości do 50 mm
Zakorki	Dopuszczalne do 65 mm
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalny
Zdrowy twardziel	Dopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardzieli, twardziel fałszywa itd.)	Dopuszczalne mocne zmiany barwy
Zaprawione sęki	Dopuszczalne
Ślady po przekładkach	Dopuszczalne delikatne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Dopuszczalne otwory po owadach. Niedopuszczalna pozostałe rodzaje biodegradacji
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Wszystkie powyższe klasy stanowią klasy wolne □ opisane zgodnie normą PN-EN 13629 i PN-EN 13489.