

KLASY SORTOWANIA DESKA PODŁOGOWA JESIONOWA

Nazwa	Ogólny opis
Prima	Elementy wyselekcjonowane ze względu na jasny kolor, dowolne usłojenie, dopuszczalne pojedyncze sęki szpilkowe
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Dopuszczalny
Sęki (zdrowe, zrosnięte, zepsute)	Dopuszczalne pojedyncze sęki szpilkowe
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Niedopuszczalne przy deskach surowych Dopuszczalne występowanie drobnych pęknięć powierzchniowych o długości do 30 mm przy powierzchni szczotkowanej lub szlifowanej
Zakorki	Niedopuszczalne
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalny
Zdrowy twardziel	Niedopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardzieli, twardziel fałszywa itd.)	Niedopuszczalna
Zaprawione sęki	Niedopuszczalne przy deskach surowych, chyba że klient zaznaczył inaczej w zamówieniu Dopuszczalne przy deskach wykończonych fabrycznie
Ślady po przekładkach	Niedopuszczalne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalna
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Nazwa	Ogólny opis
Natural	Kolorystyka naturalna, stonowana, z delikatnymi przejściami kolorystycznymi, dowolne usłojenie, dopuszczalne sęki szpilkowe oraz sęki ołówkowe do średnicy 10 mm
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Dopuszczalny
Sęki (zdrowe, zrośnięte, zepsute)	Dopuszczalne sęki szpilkowe oraz sęki ołówkowe do średnicy 10 mm
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Niedopuszczalne przy deskach surowych Dopuszczalne występowanie drobnych pęknięć powierzchniowych o długości do 30 mm przy powierzchni szciotkowanej lub szlifowanej
Zakorki	Dopuszczalne bardzo małe do 10 mm
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalny
Zdrowy twardziel	Dopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardzieli, twardziel fałszywa itd.)	Dopuszczalne delikatne przejścia kolorystyczne, dopuszczalny jedynie zdrowy twardziel
Zaprawione sęki	Niedopuszczalne przy deskach surowych, chyba że klient zaznaczył inaczej w zamówieniu Dopuszczalne przy deskach wykonanych fabrycznie
Ślady po przekładkach	Niedopuszczalne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalna
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Nazwa	Ogólny opis
Rustikal	Kolorystyka zróżnicowana, intensywne przejścia kolorystyczne, dowolne usłojenie, dopuszczalne sęki do średnicy 35 mm
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Dopuszczalny
Sęki (zdrowe, zrośnięte, zepsute)	Dopuszczalne sęki do średnicy 35 mm
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Dopuszczalne o długości do 50 mm
Zakorki	Dopuszczalne małe do 35 mm
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalny
Zdrowy twardeł	Dopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardeł, twardeł fałszywa itd.)	Dopuszczalne
Zaprawione sęki	Niedopuszczalne przy deskach surowych, chyba że klient zaznaczył inaczej w zamówieniu Dopuszczalne przy deskach wykończonych fabrycznie
Ślady po przekładkach	Niedopuszczalne widoczne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalna
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Wszystkie powyższe klasy stanowią klasy wolne □ opisane zgodnie normą PN-EN 13629.