

KLASY SORTOWANIA PARKIET DĘBOWY

Nazwa	Ogólny opis
Natur	Barwa i struktura ujednolicona, dowolny układ słoï, niedopuszczalny biel, dopuszczalne zdrowe, jasne, mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 8 mm, dopuszczalne czarne sęki szpilkowe do średnicy 1 mm pod warunkiem, że nie występują parami.
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Niedopuszczalny
Sęki (zdrowe, zrośnięte, zepsute)	Dopuszczalne mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 8 mm, dopuszczalne czarne sęki szpilkowe do średnicy 1 mm pod warunkiem, że nie występują parami
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Niedopuszczalne
Zakorki	Niedopuszczalne
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Niedopuszczalny
Zdrowy twardziel	Dopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardzieli, twardziel fałszywa itd.)	Dopuszczalne delikatne zmiany barwy
Zaprawione sęki	Niedopuszczalne
Ślady po przekładkach	Niedopuszczalne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalna
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Nazwa	Ogólny opis
Standard	Zróżnicowana barwa i struktura, naturalne przebarwienia, dowolny układ słoj, niedopuszczalny biel, dopuszczalne zdrowe, jasne, mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 8 mm, dopuszcza się czarne sęki szpilkowe do średnicy 1 mm.
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Niedopuszczalny
Sęki (zdrowe, wrośnięte, zepsute)	Dopuszczalne mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 8 mm, dopuszcza się czarne sęki szpilkowe do średnicy 1 mm
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Niedopuszczalne
Zakorki	Niedopuszczalne
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Niedopuszczalny
Zdrowy twardeł	Dopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardeł, twardeł fałszywa itd.)	Dopuszczalne naturalne przebarwienia
Zaprawione sęki	Niedopuszczalne
Ślady po przekładkach	Niedopuszczalne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalna
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Nazwa	Ogólny opis
Polar	Wyraźne zabarwienia podłużne ze zdrowym białym, zdrowe, jasne, mocno wrośnięte sęki do średnicy 10 mm, dopuszcza się czarne sęki szpilkowe do średnicy 1 mm.
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Dopuszczalny
Sęki (zdrowe, wrośnięte, zepsute)	Dopuszczalne mocno wrośnięte sęki do średnicy 10 mm, dopuszcza się czarne sęki szpilkowe do średnicy 1 mm
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Niedopuszczalne
Zakorki	Niedopuszczalne
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalny
Zdrowy twardeł	Dopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardeł, twardeł fałszywa itd.)	Dopuszczalne naturalne przebarwienia
Zaprawione sęki	Niedopuszczalne
Ślady po przekładkach	Niedopuszczalne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalna
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Nazwa	Ogólny opis
Rustikal	Bardzo urozmaicona struktura drewna, mocne zabarwienia, biel, mocno wrośnięte sęki, czarne sęki do średnicy 15 mm.
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Dopuszczalny
Sęki (zdrowe, zrośnięte, zepsute)	Dopuszczalne mocno wrośnięte sęki, czarne sęki do średnicy 15 mm
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Dopuszczalne tylko w sękach
Zakorki	Dopuszczalne drobne do 15 mm
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalny
Zdrowy twardeł	Dopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardeł, twardeł fałszywa itd.)	Dopuszczalne mocne zmiany barwy
Zaprawione sęki	Niedopuszczalne
Ślady po przekładkach	Niedopuszczalne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalna
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Wszystkie powyższe klasy stanowią klasy wolne □ opisane zgodnie normą PN-EN 13226