

KLASY SORTOWANIA PARKIET JESIONOWY

Nazwa	Ogólny opis
Prima	Elementy wyselekcjonowane ze względu na jasny kolor, dowolne usłojenie, dopuszczalne pojedyncze sęki szpilkowe
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Dopuszczalny
Sęki (zdrowe, zrosnięte, zepsute)	Dopuszczalne pojedyncze sęki szpilkowe
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Niedopuszczalne
Zakorki	Niedopuszczalne
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalny
Zdrowy twardziel	Niedopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardzieli, twardziel fałszywa itd.)	Niedopuszczalna
Zaprawione sęki	Niedopuszczalne
Ślady po przekładkach	Niedopuszczalne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalna
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Nazwa	Ogólny opis
Natural	Kolorystyka naturalna, stonowana, z delikatnymi przejściami kolorystycznymi, dowolne usłojenie, dopuszczalne sęki szpilkowe oraz zdrowe, jasne, mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 8 mm
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Dopuszczalny
Sęki (zdrowe, zrośnięte, zepsute)	Dopuszczalne sęki szpilkowe oraz zdrowe, jasne, mocno wrośnięte sęki do maksymalnej średnicy 8 mm
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Niedopuszczalne
Zakorki	Dopuszczalne bardzo małe do 10 mm
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalny
Zdrowy twardziel	Dopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardzieli, twardziel fałszywa itd.)	Dopuszczalne delikatne przejścia kolorystyczne, dopuszczalny jedynie zdrowy twardziel
Zaprawione sęki	Niedopuszczalne
Ślady po przekładkach	Niedopuszczalne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalna
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Nazwa	Ogólny opis
Rustikal	Kolorystyka zróżnicowana, intensywne przejścia kolorystyczne, dowolne usłojenie, dopuszczalne czarne sęki do średnicy 15 mm.
Cecha	Ograniczenie powierzchni licowej elementu
Biel zdrowy	Dopuszczalny
Sęki (zdrowe, zrosnięte, zepsute)	Dopuszczalne czarne sęki do średnicy 15 mm
Żółte zabarwienie	Niedopuszczalne
Pęknięcia powierzchniowe	Dopuszczalne tylko w sękach
Zakorki	Dopuszczalne małe do 20 mm
Pęknięcia piorunowe	Niedopuszczalne
Barankowatość	Niedopuszczalna
Ukośny przebieg włókien	Dopuszczalny
Zdrowy twardeł	Dopuszczalny
Zmiana barwy (w tym ciemne zabarwienie twardeł, twardeł fałszywa itd.)	Dopuszczalne
Zaprawione sęki	Niedopuszczalne
Ślady po przekładkach	Niedopuszczalne widoczne
Promienie rdzeniowe	Dopuszczalne
Biodegradacja	Niedopuszczalna
Części niewidoczne	
Wszystkie cechy dopuszczalne bez ograniczeń rozmiaru lub ilości, o ile nie powodują zmniejszenia wytrzymałości lub odporności na zużycie posadzki.	

Wszystkie powyższe klasy stanowią klasy wolne □ opisane zgodnie normą PN-EN 13226.